

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ЛЕСОПРОДУКЦИЮ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННУЮ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СТРУЖКИ
ТУ 02.20.10-001-02992537-2017**

Порок древесины по ГОСТ 2140-81	Допускаемый порок
1. Сучки:	
а) все разновидности, кроме табачных и гнилых	Допускается
б) табачные и гнилые	Допускается размером не более 7 см в кол-ве 1 шт. на 1 м длины
2. Грибные поражения:	
а) грибные ядровые пятна и полосы	Допускается
б) заболонные грибные окраски	Допускается
в) ядровая гниль и дупло	В лесоматериалах диаметром до 13 см, не допускается. В лесоматериалах диаметром ≥ 14 см допускается не более 1/3 диаметра с выходом на один торец
г) заболонная гниль	Допускается глубиной не более 1/10 диаметра соответствующего торца
д) наружная трухлявая гниль	Не допускается
3. Трещины:	
а) метиковые, отлупные, морозные, усушки	Допускается
4. Пороки формы ствола:	
а) кривизна простая	Допускается с соотношением стрелы прогиба в месте наибольшего искривления к длине сортамента не более 5%
б) кривизна сложная	Допускается в размере половины нормы простой кривизны
в) закомелистость	Допускается
г) нарост	Допускается
5. Пороки строения древесины:	
а) крень	Допускается
б) двойная сердцевина	Допускается
в) сухобокость	Допускается
г) прорость	Допускается
д) рак	Допускается
е) ложное ядро	Допускается
6. Биологические повреждения:	
а) червоточина	Допускается
б) повреждение птицами	Допускается
7. Инородные включения, механические повреждения и пороки обработки:	
а) инородные включения	Не допускается
б) обугленность	Не допускается
в) заруб, запил, скол, вырыв, отщеп, скол пропила	Допускается
8. Требования к размерам:	
Диаметр лесоматериалов	от 6 см до 46 см (средний диаметр в партии не менее 18 см)
Длина лесоматериалов	от 3,0 м до 4,2 м (с градацией по длине 10 см)
Предельные отклонения по длине	± 5 см
9. Породный состав:	
Смесь пород	Допускается смесь хвойных пород (ель, пихта, сосна) Допускается смесь лиственных пород (береза белая, тополь, осина, липа, ива, ольха) Не допускается смесь лиственных и хвойных пород в одной пачке лесовоза
Пороки древесины по ГОСТ 2140-81, не упомянутые в табл., допускаются. Одновременное наличие заболонной и ядровой гнили не допускается. Сучья должны быть срезаны вровень с поверхностью неокоренного бревна. Допускаются сучки высотой не более 2 см от поверхности. Инородные включения, обнаруживаемые при визуальном осмотре, должны быть удалены. Маркировка лесоматериалов по ГОСТ 2292-88 Измерение размеров по ГОСТ 2292-88	

ПОСТАВЩИК
ЗАО «_____»
Генеральный директор

ПОКУПАТЕЛЬ
ООО «ДНС Лес»
Директор

