



СПВ-87/16 от 01.09.2016
Регистрация лица в качестве
резидента СПВ 25000000087

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДНС ЛЕС»
ИНН 2543097221 КПП 254301001 ОГРН 1162536070784,

Свидетельство серия 25 №004058239 выдано 10.06.2016 Межрайонная ИФНС №12 по
Приморскому краю Р/счет: 40702810350000017855 БИК 040813608, К/счет:
30101810600000000608, в ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г. Хабаровск
Юридический адрес: 690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100-летия
Владивостока, дом 155, корп. 3, оф. 5

26.06.2020

ПРИЛОЖЕНИЕ № _____
к Договору поставки древесины № _____ от «___» _____ 202 г.

г. Владивосток

«___» июня 2020 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ЛЕСОПРОДУКЦИЮ, ПРЕДНАЗНАЧЕННУЮ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СТРУЖКИ
ТУ 02.20.10-001-02992537-2017

Порок древесины по ГОСТ 2140-81	Допускаемый порок
1. Сучки:	
а) все разновидности, кроме табачных и гнилых	Допускается
б) табачные и гнилые	Допускается размером не более 7 см в кол-ве 1 шт. на 1 м длины
2. Грибные поражения:	
а) грибные ядровые пятна и полосы	Допускается
б) заболонные грибные окраски	Допускается
в) ядровая гниль и дупло	В лесоматериалах диаметром до 13 см, не допускается. В лесоматериалах диаметром ≥ 14 см допускается не более 1/3 диаметра с выходом на один торец
г) заболонная гниль	Допускается глубиной не более 1/10 диаметра соответствующего торца
д) наружная трухлявая гниль	Не допускается
3. Трещины:	
а) метиковые, отлупные, морозные, усушки	Допускается
4. Пороки формы ствола:	
а) кривизна простая	Допускается с соотношением стрелы прогиба в месте наибольшего искривления к длине сортимента не более 5%
б) кривизна сложная	Допускается в размере половины нормы простой кривизны
в) закомелистость	Допускается
г) нарост	Допускается
5. Пороки строения древесины:	
а) крень	Допускается
б) двойная сердцевина	Допускается
в) сухобокость	Допускается
г) прорость	Допускается
д) рак	Допускается
е) ложное ядро	Допускается
6. Биологические повреждения:	
а) червоточина	Допускается
б) повреждение птицами	Допускается
7. Инородные включения, механические повреждения и пороки обработки:	
а) инородные включения	Не допускается
б) обугленность	Не допускается
в) заруб, запил, скол, вырыв, отщеп, скос пропила	Допускается
8. Требования к размерам:	
Диаметр лесоматериалов	от 6 см до 46 см (максимальный диаметр в комлевой части) Средний диаметр в партии не менее 18 см
Длина лесоматериалов	4,0 м (допускается увеличение длины до +20 см)
Предельные отклонения по длине	± 5 см
9. Породный состав:	
Смесь пород	Допускается смесь хвойных пород (ель, пихта, сосна) Допускается смесь лиственных пород (береза белая, тополь, осина, липа, ива) Не допускается смесь лиственных и хвойных пород в одной пачке лесовоза
<p>Пороки древесины по ГОСТ 2140-81, не упомянутые в табл., допускаются. Одновременное наличие заболонной и ядровой гнили не допускается. Сучья должны быть срезаны вровень с поверхностью неокоренного бревна. Допускаются сучки высотой не более 2 см от поверхности окружности сортимента. Инородные включения, обнаруживаемые при визуальном осмотре, должны быть удалены. Маркировка лесоматериалов по ГОСТ 2292-88 Измерение размеров по ГОСТ 2292-88</p>	

ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

ООО «_____»
Генеральный директор

ООО «ДНС Лес»
Директор

Н.Е. Тимоходцев